



MELACRIL

Para pisos de madera en interior.

MELACRIL® es un revestimiento poliuretánico -base solvente- especialmente apto para proteger y embellecer pisos de madera, formulado con resinas importadas de Europa. Por su extrema dureza resiste el desgaste producido por el uso intenso, aún en zonas de alto tránsito -gimnasios, oficinas, escaleras, etc. Es transparente e incoloro y realza la veta de la madera, otorgando una calidez decorativa y duradera. No deja olor residual luego de secar totalmente y se aplica aún con alto porcentaje de humedad ambiente (hasta 80% de HR ambiente). No requiere mano de obra especializada y el service de mantenimiento se realiza de manera rápida y sencilla; lijar hasta matear completamente y aplicar una nueva mano.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Pisos nuevos: dejar transcurrir de 60 a 90 días en pisos recién colocados con adhesivo vinílico. La carpeta debe estar bien aislada y la madera bien estacionada. En el caso que el estacionamiento de la madera fuese dudoso, recomendamos que pasen de 5 a 6 meses antes de aplicar el plastificado para lograr el total asentamiento de la misma. La superficie debe estar seca y libre de grasitudos o suciedad. Es ideal el pulido fino a máquina con el uso de lijas grano 36 o 40, luego 80 o 100 para borrar rayas del pulido grueso y terminar con 150 o 180. En caso de no contar con el pulido con máquina profesional, sugerimos virutear hasta eliminar suciedades y grasitudos y luego lijar con las lijas gruesas, medianas y finas hasta obtener la superficie apta para el plastificado. En todos los casos, eliminar completamente el polvo del lijado por medio de barrido y/o aspirado y terminar con un paño que no suelte pelusa apenas húmedo en agua. Una vez realizada la limpieza, sugerimos dejar transcurrir 30 a 60 minutos a efectos de que el polvo de lijado suspendido en el aire se deposite y poder eliminarlo. No usar nunca solventes para la limpieza de la madera, pues afectan adherencia, secado y dureza.

Pisos plastificados en buena condiciones: lijar hasta mateado parejo y limpiar correctamente.

Pisos encerados o con viejos plastificados: proceder de la misma forma que en pisos nuevos, teniendo especial cuidado que la madera quede limpia y libre de estos elementos.

APLICACIÓN

Pisos de tránsito normal: se aplicarán 3 manos de **MELACRIL®** poliuretano con pincel de cerda pura a fin de formar una película pareja y homogénea.

Pisos de alto tránsito: aumentar el número de manos de acuerdo a la intensidad del uso. Recomendamos aplicar las manos en forma sucesiva, dejando secar como mínimo 4 horas y lijando entre ellas. Si excede las 24 horas entre manos, deberá lijarse en forma enérgica, hasta matear la película. En situaciones excepcionales los poliuretanos pueden reaccionar en su curado, produciendo pequeñas burbujas; dejar secar y eliminarlas con lijado. Aplicar una nueva mano fina diluida al 15% con **DILUYENTE POLIURETANICO PETRILAC®**. Para lograr terminaciones impecables, evitar que el polvillo ambiental caiga sobre el producto mientras está secando. No transitar antes de las 24 horas de aplicado.

TIEMPO DE SECADO

De 4 a 6 horas, dependiendo del tipo de madera y condiciones ambientales.

RENDIMIENTO

12 a 14 m² por litro y por mano, dependiendo de la absorción de la madera.

TERMINACION

El acabado es brillante, si se desea semimate incorporar **MATEANTE PETRILAC®** hasta 100 cm³ por litro, revolviendo hasta integrarlo; repetir en la 2ª y 3ª mano.

Teñido de pisos de madera: teñir previamente con **TINTA COLOR PETRILAC®**. Consultar a nuestro Departamento Técnico.

TEÑIDO DE PISOS

Para efectuarlos teñir previamente la madera con **TINTA COLOR CON ACEITE DE TEKA PETRILAC®** diluida con el **DILUYENTE POLIURETANICO PETRILAC®** en la proporción necesaria para lograr la intensidad de tono deseada. No incorporar la **TINTA COLOR CON ACEITE DE TEKA PETRILAC®** dentro de los poliuretanos para pisos de madera como **PLASTIFICADOR MELACRIL®**. Consultar a nuestro Departamento Técnico.

CAMBIOS DE COLOR

La madera puede sufrir algunos cambios de color con la aplicación de **Plastificador Melacril®**, en especial las maderas mas duras con alto contenido de taninos, no dude en consultar nuestro Depto Técnico si tiene alguna duda.

LIMPIEZA DE MATERIALES

Recomendamos para la limpieza de los pisos de madera plastificados e hidrolaqueados, **CIF PISOS PLASTIFICADOS**, desarrollado especialmente para los mismos. Su exclusiva formulación le permitirá obtener una limpieza profunda sin dañar el plastificado, dejando un agradable aroma. **MELACRIL®** poliuretano no es recomendado para pisos de madera en exteriores. Para mayor información consultar en la página web la ficha de Seguridad, antes de usar.

PRESENTACION

1, 4 y 10 litros.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

PETRILAC®
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.